



SARL POZZO NUOVO	
10 rue Puits Neuf – 26200 Montélimar – FRANCE	
Tél. / fax : 04.75.53.23.95	Tél. mobile : 06.07.61.54.03
info@pozzonuovo.fr	www.pozzonuovo.fr

FICHE TECHNIQUE - ENDUIT DE FINITION A LA CHAUX EN PATE pour PLAQUE DE LIEGE EXPANSE PUR _ granulométrie extra-fine 0/300µ

Fiche n° 14

Version 2

Mise à jour le 26/08/2009

DESCRIPTION

Cet authentique enduit de finition, 100% naturel, prêt à l'emploi, est de couleur blanc cassé.

Il convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Il est conditionné dans des seaux métalliques de 27kg.

Il peut se conserver plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : enduit recouvert de quelques mm d'eau pour éviter la carbonatation, seau à l'abri du gel.

Composition : chaux naturelle en pâte, sables de quartz, carbonate de calcium, eau de chaux.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface des plaques de liège doit être propre et exempte de traces de graisse et de poussière. Nous vous conseillons l'utilisation d'un liège expansé pur (agglo noir) certifié ACERMI par le CSTB.

PREPARATION DE L'ENDUIT

Il est conseillé d'utiliser un malaxeur électrique pour rendre homogène l'enduit dans le seau avant emploi.

Incorporer s'il y a lieu, en cours de malaxage, les pigments préalablement préparés.

MISE EN OEUVRE

Cet enduit doit être appliqué sur une épaisseur conseillée de 2 à 5 mm à l'aide de truelles, taloches, platoirs, lisseuses, etc...

Application conseillée en 1 ou 2 couches.

Dans la première couche, il est conseillé de noyer des bandes (toile de jute, fibre de verre ou autre) au niveau des joints des plaques.

Dans le cas d'une mise en œuvre en extérieur, nous vous conseillons de suivre les préconisations du fabricant de liège expansé pur.

Les travaux ne doivent pas être réalisés en période de gel, sur des supports trop chauds, au vent sec ou à la pluie. On admet généralement que les travaux peuvent être exécutés lorsque les températures sont comprises entre 5° et 30° C. Au dessus de 30° C, certaines dispositions peuvent être prises pour éviter une dessiccation trop rapide de l'enduit.

CONSOMMATION

Environ 1,7 kg d'enduit par mm d'épaisseur et par m².

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



Phrase de risque :

R 41 - risque de lésion oculaire grave

Phases de conseil :

S24 – éviter le contact avec la peau

S26 – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S37 – porter des gants appropriés

S39 – porter un appareil de protection des yeux

Xi - Irritant

NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Les résidus d'enduit peuvent être rejetés en milieu naturel sans dommage pour l'environnement.

Voir fiche de données de sécurité sur www.pozzonuovo.fr.